



Χαρτοταινία

Κολλητική χαρτοταινία για γενικές εργασίες κάλυψης.

- ▶ Ανθεκτική σε δερμοκρασίες έως +80°C
 - To πλεονέκτημα:**
Η ταινία είναι κατάλληλη και για εργασίες βαφής που απαιτούν στέγνωμα σε φούρνο.
- ▶ Πολύ καλή πρόσφυση σε λείες και βαμμένες επιφάνειες.
 - To πλεονέκτημα:**
Για την κάλυψη όλων των λείων υποστρωμάτων στον κλάδο του αυτοκινήτου και της οικοδομής, π.χ. βαμμένο μέταλλο, γυαλί, χρωμισμένα μέρη, λάστιχο. Η ταινία μπορεί να αφαιρεθεί μετά το βάψιμο χωρίς να αφήσει υπολείμματα.
- ▶ Ανθεκτική στην υγρασία και στα διαλυτικά μέσα.
 - To πλεονέκτημα:**
 - Η χαρτοταινία είναι κατάλληλη για τις εργασίες βαφής με όλα τα κοινά συστήματα βερνικιών και χρωμάτων που περιέχουν διαλυτικά μέσα ή έχουν υδάτινη βάση.
 - Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στη λείανση με υγρά.

Πλάτος mm	Μήκος m	Πάχος mm	Κωδ. Αρ.	Συσκ./Τεμ.
15			0992 00 15	20
19			0992 00 19	16
25			0992 00 25	12
30			0992 00 30	10
38			0992 00 38	8
50			0992 00 50	6

Πεδία εφαρμογής

- Γενικές εργασίες κάλυψης στον τομέα του αυτοκινήτου και στους ελαιοχρωματισμούς.
- Κάλυψη σε εργασίες βαφής.
- Στερέωση του χαρτιού.

Τεχνικά στοιχεία

Βάση κόλλας	Φυσικό καουτσούκ
Φορέας	Χαρτί, λευκό κρεμ
Δύναμη συγκόλλησης	7,5 N / 25 mm
Διαστολή μέχρι τη δραύση	10%
Θερμοκρασία επεξεργασίας	+5°C έως +40°C
Θερμοκρασιακή αντοχή	+5°C έως +80°C
Δυνατότητα αποδήκευσης (στους +20°C και 50% υγρασία του αέρα)	24 μήνες
Αντοχή στην ακτινοβολία UV	όχι
Αντοχή στην υγρασία	ναι

Με αυτές τις υποδείξεις δέλουμε να σας ενημερώσουμε και να σας συμβουλεύσουμε, βασιζόμενοι στην πείρα και τις δοκιμές μας. Πάραμα όμως δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμιά δέσμευση για το αποτέλεσμα της επεξεργασίας ανά περίπτωση, λόγω του ευρύτατου πεδίου εφαρμογών αλλά και λόγω των συνδηκών αποδήκευσης και επεξεργασίας που βρίσκονται εκτός

της δικής μας σφαίρας επιρροής. Το ίδιο ισχύει και για την προσφυγή στο τεχνικό και εμπορικό τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Ήρθετε να διεξάγετε πάντοτε δικές σας δοκιμές. Εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τη σταθερή και υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών και εξελίξεων.

Υποδείξεις επεξεργασίας

- Για να μπορέσετε να αφαιρέσετε την ταινία χωρίς υπολείμματα, θα πρέπει να την απομακρύνετε αμέσως μετά το στέγνωμα του χρώματος ή του βερνικιού.
- Η ταινία δεν είναι ανθεκτική στην ακτινοβολία UV και για το λόγο αυτό **δεν** είναι κατάλληλη για τη χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Πρόσθετα προϊόντα

- **Ταινία για κοψίματα**
Κωδ. Αρ. 0992 66
- **Παράλληλη βάση ρολού***
Κωδ. Αρ. 0985 053

* κατάλληλη μόνον για τον Κωδ. Αρ. 0992 001 9